

Технологический стандарт селекции по сортам древесины ООО «Паренто» с 1 февраля 2022

Наименования пороков древесины	Селект	Натур	Маркант	Рустик	Кантри
Перепад по тону	допускается ограничено	допускается	без ограничений		
Распил	Смешанный				
Сросшиеся сучки	до 3 мм не более 3 шт на 1 п.м.	до 5 мм не более 5 шт на 1 п.м.		не ограничено	
Частично сросшиеся сучки	на лицевой стороне не допускается	до 5 мм заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	до 7 мм заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	более 7 мм заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	допускаются более 10 мм, ярко выраженные, заделанные твёрдым воском или шпаклевкой
Выпадающие сучки на лицевой стороне	не допускаются	до 5 мм заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	до 7 мм заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	допускаются неограниченно, заделанные твёрдым воском или шпаклевкой	
Трещины на лицевой стороне	допускаются единичные нитевидные от усушки, шириной не более 1 мм, заделанные твёрдым воском или шпаклевкой			допускаются шириной не более 1 мм длиной не более 2/3 длины доски	допускаются сквозные, шириной более 1 мм, длиной не более 2/3 доски
Наклон волокон	допускается не более 5%	не ограничено			
Крень, свилеватость, завиток	не допускается	не ограничено			
Прожилки светло-коричневые	допускается шириной до 2 мм, длиной до 20 мм	допускается шириной до 5мм, длиной до 100 мм		без ограничений	
Открытая односторонняя прорость	не допускаются на лицевой стороне				
Чреваточины	не допускается			без ограничений	
Тёмные пятна, «табачка»	допускается шириной до 3 мм длиной до 25 мм	допускается шириной до 20 мм длиной до 250 мм	допускается шириной до 80 мм, длиной до 2/3 длины доски	без ограничений	
Заболонь, лимонник	допускается шириной до 5 мм длиной до 150 мм	допускается шириной до 30 мм длиной до 350 мм	допускается шириной до 1/3 ширины доски и длиной до 2/3 длины доски	без ограничений	
Мрамор	без ограничений				
Отщеп, скол, выров, заDIR, выщербина	не допускается на лицевой стороне				допускается
Ожог	не допускается на лицевой стороне				
Сердцевина, двойная сердцевина	не допускается на лицевой стороне				допускается
Непрофрезеровка	не допускается на лицевой стороне				